Scholl GmbH
Paul-Rücker-Straße 12
47059 Duisburg
Telefon: +49 203 99 30 60 | E-Mail: info@glas-scholl-shop.de

UV-Klebestoff Verifix MV760VIS Aushärtung durch UV-Strahlung 100g Flasche

Art. Nr.: BO-MV76V1K
für Metall-Verklebungen auf UV-undurchlässigen Gläsern, wie z.B. VSG geeignet.

115,86 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand
1 Stück | 115,86 €/Stück

Lieferzeit: 2-3 Tage

MV 760VIS ist optimal für VSG-Metall-Klebungen im Möbel- und Ladenbau. Seine Festigkeit und Schlagzähigkeit ist bei der Verwendung von Scharnieren, Fachbodenträgern und Griffen ideal. Er ist feuchtigkeitsbeständig und daher in Verbindung mit Pyrosil® sehr gut für Klebungen im Badezimmer geeignet.

MV 760VIS kommt bei UV-undurchlässigen Gläsern zum Einsatz. Er kompensiert dynamische Schlag- und Stoßbelastungen, wie sie beim Öffnen und Schließen von Vitrinentüren vorkommen. Bei verchromten, vernickelten Oberflächen und rohem Aluminium wird Metallprimer oder Pyrosil® eingesetzt, um die Adhäsion des Klebstoffes zu verbessern.

Sehr lichtempfindlich. Ggf. beim Verarbeiten Umgebungslicht abdunkeln, um vorzeitige Aushärtung zu vermeiden.

Anwendungs-Hinweis:
Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, die Verarbeitungshinweise und die einschlägigen Technischen Richtlinien und Normen. Nicht für die Außenanwendung geeignet.

Ihre Vorteile:
- Geeignet für Klebungen von Metall mit Floatglas, ESG und VSG
- Klebungen im Feuchtraum möglich.
- Glasklar und vergilbungssicher

Scholl GmbH
Paul-Rücker-Straße 12
47059 Duisburg
Telefon: +49 203 99 30 60 | E-Mail: info@glas-scholl-shop.de

Anwendungsgebiet: Glas, Innenbereich, Metall
Brechungsindex: 1.501
Dichte: 1,0 g/cm³
Druckscherfestigkeit: 25 MPa
E-Modul: 1.200 MPa
Erforderliche Wellenlänge: 365 - 395 nm
Farbe: Glasklar
Feuchtigkeitsbeständig: Ja
Flammpunkt (°C): 79 °C
Flächenverklebung: Nein
Haltbarkeit: Siehe Etikett
Härte: 70 Shore D
Härtemechanismus: Lichthärtend, UV-härtend
Konsistenz: Flüssigkeit
Lagerhinweise: Dunkel lagern, Im Originalgebinde lagern, Kühl lagern, Trocken lagern, Vor Sonneneinstrahlung schützen
Lagertemperatur (°C): 8 - 20 °C
Lösemittelfrei: Ja
Material: Modifiziertes Urethancrylat
Reißdehnung: 40 %
Schichtdicke: 0,08 - 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit (°C): -40 - 120 °C
Vergilbungsfrei: Ja
Verpackungsinhalt: 1 Flasche
Viskoelastische Eigenschaften: Schlagzäh
Viskosität: 1.500 mPas
Wasserfest: Nein